

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikalastic®-8902

Polyurethane tack coat for Sikalastic®-827 HT hot melt pellets

ОПИС

Sikalastic®-8902 is a 2-part, polyurethane, transparent tack coat for Sikalastic®-827 HT hot melt pellets

ЗАСТОСУВАННЯ

Sikalastic®-8902 може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

- Bonding Sikalastic®-827 HT hot melt pellets on Sikalastic®-851 and Sikalastic®-8800 waterproofing membranes

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Easy to apply
- Applied by brush, roller or airless spray
- Heat resistant to mastic asphalt application

НОРМИ / СТАНДАРТИ

- HAPAS Certificate, Sikalastic®-851-8902-827, BBA, Certificate No.15/H237

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Polyurethane	
Пакування	Part A	20,25 kg
	Part B	4,75 kg
	Refer to current price list for packaging variations	
Термін придатності	12 months from date of production	
Умови зберігання	The product must be stored in original, unopened and undamaged sealed packaging in dry conditions at temperatures between +5 °C and +30 °C. Always refer to packaging.	
Вид / Колір	transparent	
Густина	~1,39 kg/l (mixed resin, at +23 °C)	

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Міцність на розтяг	>10 N/m ²	(DIN 53504)
Термостійкість	Exposure	Dry heat
	Short term	up to +240 °C max.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Пропорції перемішування	81:19 by weight												
Витрата	~0,75 kg/m ²												
Товщина шару	~0,5 mm												
Зовнішня температура повітря	+5 °C min. / +40 °C max.												
Відносна вологість повітря	< 80 %												
Точка роси	Substrate temperature must be min +3 °C above dew point, beware of condensation												
Температура основи	+5 °C min. / +50 °C max.												
Життєздатність	~25 minutes at +23 °C												
Час очікування / Перекриття	Minimum waiting time before paving asphalt overlay												
	<table><thead><tr><th>Temperature</th><th>Minimum</th><th>Maximum</th></tr></thead><tbody><tr><td>+10 °C</td><td>24 hours</td><td>1 week</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>16 hours</td><td>1 week</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>12 hours</td><td>1 week</td></tr></tbody></table>	Temperature	Minimum	Maximum	+10 °C	24 hours	1 week	+20 °C	16 hours	1 week	+30 °C	12 hours	1 week
Temperature	Minimum	Maximum											
+10 °C	24 hours	1 week											
+20 °C	16 hours	1 week											
+30 °C	12 hours	1 week											

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

- Sikalastic®-8902 is not UV resistant and changes colour under UV exposure. This has no influence on the function and performance of the coating if the exposure is a maximum of 4 weeks.
- If the paving asphalt cannot take place within 3 days, the entire surface must be covered using suitable protective measures to prevent dirt and moisture contamination in addition to preventing mechanical damage of the pellets due to construction traffic.
- Sikalastic®-8902 is not a trafficable surface, asphalt supply trucks and asphalt pavers must be the only vehicles to pass over the applied unprotected surface.
- Exceeding the recommended thickness of the tack coat may lead to higher consumption.
- Exceeding the recommended thickness may lead to limited performance of the broadcast Sikalastic®-827 HT pellets.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

Технічна карта матеріалу
Sikalastic®-8902
Вересень 2023, Версія 02.01
020706201000000008

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Refer to Sikalastic®-851 or Sikalastic®-8800 Product Data Sheets

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Apply Sikalastic®-8902 within the indicated overcoating time of the applied waterproofing membrane. No further substrate preparation is necessary.

If the overcoating time of the applied waterproofing membrane is exceeded, the surface must be prepared mechanically by a light grinding and application of the Sikalastic®-810 adhesion promoter.

ПЕРЕМІШУВАННЯ

Stir part A for 3 minutes using a low speed single paddle electric stirrer (300–400 r/min). Add all of part B to part A and mix continuously until a uniform consistency has been achieved. To ensure thorough mixing pour materials into a clean container and mix again for at least 1,0 minute. Over mixing must be avoided to minimise air entrainment. During the final mixing stage, scrape down the sides and bottom of the mixing container with a flat or straight edge trowel at least once to ensure complete mixing. Mix full units only. Mixing time for A+B = 4,0 minutes.

НАНЕСЕННЯ

Apply Sikalastic®-8902 within the indicated overcoating time of the applied waterproofing membrane by brush, roller or airless spray. Ensure a continuous coat covers the substrate.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Clean all tools and application equipment with Thinner C immediately after use. Hardened/cured material can only be mechanically removed.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

Note that as a result of specific local regulations the declared data and recommended uses for this product may vary from country to country. Consult the local Product Data Sheet for exact product data and uses.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
Sikalastic®-8902
Вересень 2023, Версія 02.01
020706201000000008

Sikalastic-8902-uk-UA-(09-2023)-2-1.pdf